



VINIL



PERFURADO

PLACAS DE GESSO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL


Especificações Técnicas

Tolerâncias Dimensionais	Placa tipo	Vinil	
Espessura: ±0,5 mm	Cor	Branco	EN 520
Largura: +0/-4 mm	Reação ao fogo	B-s1,d0 (B)	EN 520
Comprimento: +0/-5 mm	Condutividade térmica	W/(m.°C)	0.25 EN ISO 10456
	Densidade	kg/m ³	≥ 630
	Dimensões		
	Espessura	mm	12.5
	Largura	mm	595
	Comprimento	mm	595 ou 1195
Aplicabilidade	Peso aproximado	kg/m ²	8.0
	Carga de rotura à flexão	EN 520	
	Espessura		12.5
	Longitudinal	N	≥550
	Transversal	N	≥210
	Face	Papel branco	
	Véu Acústico	Branco	
	Índice de perforação	11.3%	
	Tipo de perforação		

Tetos



Medidas (mm)



Bordo

Recto / Cortado

Verso

Véu acústico



Para manter a integridade e o desempenho, a placa de Vinil Perfurado GYPFOR deve ser protegida durante o armazenamento e ser protegido da exposição a condições adversas durante o armazenamento e durante a aplicação.