




VINIL

PERFURADO


PLACAS DE GESSO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL

Especificações Técnicas

Tolerâncias Dimensionais	Placa tipo	Vinil	
	Espessura: $\pm 0,5$ mm	Cor	Branco EN 520
Largura: $+0/-4$ mm	Reação ao fogo	B-s1,d0 (B) EN 520	
Comprimento: $+0/-5$ mm	Condutividade térmica $W/(m \cdot ^\circ C)$	0.25	EN ISO 10456
	Densidade kg/m^3	≥ 630	
Aplicabilidade	Dimensões		
	Espessura mm	12.5	
	Largura mm	595	
	Comprimento mm	595 ou 1195	
Tetos	Peso aproximado		
		kg/m^2	8.0
	Carga de rotura à flexão EN 520		
	Espessura	12.5	
	Longitudinal N	≥ 550	
	Transversal N	≥ 210	
	Face	Papel branco	
	Véu Acústico	Branco	
	Índice de perforação	11.3%	



Medidas (mm)



Bordo

Recto / Cortado

Verso

Véu acústico



Para manter a integridade e o desempenho, a placa de Vinil Perfurado GYPFOR deve ser protegida durante o armazenamento e ser protegido da exposição a condições adversas durante o armazenamento e durante a aplicação.