

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL



ACOUSTIC

Aplicabilidade

La plaque de plâtre GYPFOR Aqua convient aux applications intérieures de drywall et ne doit pas être utilisé lorsque la température dépasse 52°C pendant des périodes prolongées, ou dans des zones d'humidité extrême.

Plaque conçue pour des applications dans des systèmes ayant des exigences d'isolation acoustique. Convient pour:

- Plafonds suspendus continus ou fixés directement à la structure de support;
- Cloisons autoportantes en métal ou en bois;
- Revêtements muraux existants, directement collés ou fixés à une structure autoportante;

Características

Type de plaque
EN 520 DI

Nucleus
Non combustible, dimensions stable, le gypse inerte.

Papier/carton
100% recyclé; couleur bleu

Bords longitudinaux
Bord aminci (BA)

Bords transversaux
Toujours de type Carré (BCT)

Étiquette
Couleur noir

Plaque d'insonorisation supérieure. Peinture primaire doit être appliquée avant de peindre ou d'ajouter tout type de matériau texturé.




Spécifications Techniques

Tolérances dimensionnelles


Épaisseur:	±0,5 mm
Largeur:	+0/-4 mm
Longueur:	+0/-5 mm

Applicabilité


Doublages



Plafonds



Cloisons



Type de plaque	ACOUSTIC	
	DI	EN 520
Réaction au feu	A2-s1,d0 (B)	EN 520
Conductivité thermique	$W/(m \cdot ^\circ C)$	0.25 EN ISO 10456
Densité	kg/m^3	≥ 800

Dimensions

Épaisseur	mm	12.5, 15
Largeur	mm	1200
Longueur	mm	2400, 2500, 3000

Poids approximatif

Plaque de 12,5 mm	kg/m^2	10.50
Plaque de 15 mm	kg/m^2	12.30

Charge de rupture en flexion

Épaisseur de la plaque		12.5	15
Longitudinal	N	≥550	≥650
Transversale	N	≥210	≥250

Type de bord

Borde Aminci - BA



La plaque a un noyau en gypse incombustible et une bonne réaction au feu, mais il ne convient pas pour une application autonome dans des systèmes ou des environnements avec des exigences de protection contre le feu.

Format des plaques (mm)

