

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL



AQUA

Aplicabilidade

As placas GYPFOR AQUA são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas superiores a 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Placa com reduzida absorção de água concebida para aplicação em ambientes com presença de humidade, como cozinhas, casas de banho, lavandarias, casas de banho públicas em hospitais, hotéis e escolas. Indicado para aplicação em:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos
- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira
- Revestimentos de paredes existentes

Características

Tipo de placa
EN 520 H1

Núcleo
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível

Papel/cartão
100% reciclado; cor cinza/verde

Bordos longitudinais
Afinado (BA)

Bordos transversais ou topos
Sempre do tipo Cortado (BCT)

Rótulo
Cor negra

Placa com tratamento hidrófugo para redução da absorção de água. Deverá ser aplicada uma tinta primária antes de pintar ou adicionar qualquer tipo de material com textura.




Especificações Técnicas

Tolerâncias dimensionais


Espessura:	±0.5 mm
Largura:	+0/-4 mm
Comprimento:	+0/-5 mm

Aplicabilidade


Revestimentos



Tetos



Divisórias



Placa tipo

TIPO AQUA

		H1	EN 520
Reação ao fogo		A2-s1,d0	EN 520
Condutividade térmica	W/(m.°C)	0.25	EN ISO 10456
Densidade	kg/m³	≥ 660	
Dimensões			
Espessuras	mm	12.5	
Largura	mm	900	
Comprimentos	mm	1800	

Peso aproximado

Placa de 12.5 mm	kg/m^2	8.50
------------------	----------	------

Carga de rotura à flexão

EN 520

Espessura da placa		12.5
Longitudinal	N	≥550
Transversal	N	≥210

Tipo de bordo

Bordo Afinado - BA



Esta placa tem tratamento hidrófugo, mas não é indicada para aplicação em contacto direto com a água, nem em ambientes de elevada humidade permanente. Pode ser revestida com material cerâmico ou similar.

Formato das placas (mm)

