




SOUND BC A-8-15-20

PLACA DE GESSO LAMINADO PERFURADA
SISTEMAS DRYWALL



Especificações técnicas

Tolerâncias		Placa tipo	SOUND BC A-8-15-20	
Espessura:	±0,5 mm		Tipo DI	EN 14190
Largura:	+0/-4 mm	Reação ao fogo	A-s1,d0 (B)	EN 14190
Comprimento:	+0/-5 mm	Condutividade térmica	$W/(m \cdot ^\circ C)$	0.25
				EN ISO 10456
		Densidade	kg/m^3	≥ 800
		Dimensões		
		Espessura	mm	12.5
		Largura	mm	1200
		Comprimento	mm	2000, 2400
Aplicabilidade		Peso aproximado		
		Placa de 12.5 mm	kg/m^2	10.5
Revestimentos		Carga de rutura à flexão		EN 14190
		Espessura		12.5
		Longitudinal	N	≥ 550
		Transversal	N	≥ 210
		Véu acústico		Branco
		Índice de perfuração		10.2%
		Coefficiente de absorção	$a_w = 0.35$	EN ISO 11654:1997
		Tipo de perfuração		A-8-15-20
				
		Formato de placas (mm)		
			2000, 2400	
				
		Bordo Quadrado - BC		
				



Para manter a integridade do desempenho da placa GYPFOR SOUND BC A-8-15-20, a placa deve ser protegida contra a exposição a condições adversas durante a armazenagem e durante a aplicação.