

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE YESO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL



STANDARD

Campo de uso

La placa GYPFOR STANDARD es adecuada para aplicaciones drywall interiores y no deben aplicarse con temperaturas por encima de 52 grados centígrados durante períodos prolongados o en zonas de humedad extrema.

Placa genérica con aislamiento térmico y acústico eficaz. Flexibilidad y adaptación a cualquier tipo de proyecto. Indicada para:

- Techos continuos suspensos o fijos;
- Tabiques y particiones;
- Trasdosados autoportantes y directos

Propiedades

Tipo de placa

EN 520:2004+A1:2009 A

Núcleo

Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible

Cartón

100% reciclado; color marfil

Borde longitudinal

Borde Afinado (BA)
Borde Cortado (BC)

Borde transversal

Cortado (BCT)

Etiqueta

Color negro

Deberá aplicarse una imprimación antes de pintar o agregar cualquier tipo material de textura.




Datos técnicos

Tolerancias dimensionales


Espesor:	±0,5 mm
Anchura:	+0/-4 mm
Longitud:	+0/-5 mm

Campo de uso


Trasdosados



Techos



Tabiques



Placa tipo

STANDARD

Reacción al fuego	A	EN 520
Conductividad térmica	W/(m. °C)	0.25
Densidad	kg/m ³	≥ 630

Medidas

Espesores	mm	6, 9.5, 12.5, 15, 18
Anchura	mm	1200
Longitudes	mm	Varios

Peso aproximado

Placa de 6 mm	kg/m ²	6.30
Placa de 9,5 mm	kg/m ²	6.50
Placa de 12,5 mm	kg/m ²	8.00
Placa de 15 mm	kg/m ²	10.00
Placa de 18 mm	kg/m ²	11.60

Carga de rotura a flexión

EN 520

Espesor		6	9.5	12.5	15	18
Longitudinal	N	≥258	≥400	≥550	≥650	≥774,0
Transversal	N	≥101	≥160	≥210	≥250	≥302.4

Tipo de borde

Borde Afinado - BA



Borde Cuadrado - BC



Esta placa tiene un núcleo de yeso no combustible y buena reacción al fuego, pero no se debe aplicar de forma aislada en los sistemas con requisitos especiales de protección contra incendios.

Formato de placas (mm)

