

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE GESSO LAMINADO
CONSTRUÇÃO DRYWALL



STANDARD

Aplicabilidade

As placas GYPFOR STANDARD são adequadas para aplicações drywall interiores e não devem ser aplicadas com temperaturas superiores a 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Placa para aplicação genérica para isolamento térmico e eficaz. Flexibilidade e facilmente adaptável a qualquer tipo de projeto. Indicada para aplicação em:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos diretamente na estrutura suporte;
- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira;
- Revestimentos de paredes existentes, colados diretamente ou fixos em estrutura autoportante;

Características

Tipo de placa

EN 520:2004+A1:2009 A

Núcleo

Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível

Papel/cartão

100% reciclado; cor marfim

Bordos longitudinais

Afinado (BA)

Bordos transversais ou topos

Sempre do tipo Cortado (BCT)

Rótulo

Cor negra

Deverá ser aplicada uma tinta primária antes de pintar ou adicionar qualquer tipo de material com textura.




Especificações Técnicas

Tolerâncias dimensionais


Espessura:	±0.5 mm
Largura:	+0/-4 mm
Comprimento:	+0/-5 mm

Aplicabilidade


Revestimentos



Tetos



Divisórias



Placa tipo

STANDARD

A

EN 520

Reação ao fogo

A2-s1,d0

EN 520

Condutividade térmica

 $W/(m \cdot ^\circ C)$

0.25

EN ISO 10456

Densidade

 kg/m^3

≥ 630

Dimensões

Espessuras

mm

12.5

Largura

mm

900

Comprimentos

mm

1800

Peso aproximado

Placa de 12.5 mm

 kg/m^2

8.00

Carga de rotura à flexão

EN 520

Espessura da placa

12.5

Longitudinal

N

≥550

Transversal

N

≥210

Tipo de bordo

Bordo Afinado - BA



Esta placa tem um núcleo de gesso não combustível e boa reação ao fogo, mas não é indicada para aplicação isolada em sistemas ou ambientes com requisitos de proteção contra incêndios.

Formato das placas (mm)

